

白蠟木

Fraxinus americana



White Ash



優等/挑選級

FAS - Select

普通一級

#1 Common

普通二級

#2 Common



白蠟木 | **White Ash** | *Fraxinus americana*

顏色	邊材呈淡乳白色。心材由淡棕色到深棕色不等。
結構	木紋明顯、粗粒。
用途	豪華家具，地板，裝飾綫條，精細木工制品，運動器材，工具把手。

		硬楓木	紅楓	黃樺木	白樺	紅橡木	白橡	白蠟木	櫟木	椴木	美洲山楊	櫻桃木	胡桃木
		Hard Maple	Soft Maple	Yellow Birch	White Birch	Red Oak	White Oak	White Ash	Beech	Basswood	Aspen	Cherry	Walnut
物理性能	正常密度	0.659	0.545	0.608	0.571	0.612	0.676	0.613	0.667	0.417	0.408	0.551	0.594
	比重 (kg/m ³)	740	610	670	640	690	750	690	750	460	450	610	660
	硬度	7290	4380	5930	4320	6170	7130	7050	6490	2140	2140	4630	5910
	彎曲抗力 (MPa)	115	97.6	106	94.8	98.7	121	108	116	60.8	67.6	87.1	103
	伸縮性參數 (MPa)	14100	11100	14100	12900	11900	15500	12800	14000	9450	11200	11900	13100
加工性能	可加工性	★★★★	★★★	★★★★	★★★	★★★★	★★	★★★	★★	★★★	★★	★★★★	★★
	穩定性	★★	★★	★★	★★	★★★★	★★★★	★★★	★★	★★	★	★★	★★★★
	粘合性	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★★★	★★★★	★★	★★★★	★★★★
	磨光性	★★★★	★★	★★	★★	★★	★★	★	★★★★	★★	★	★★★★	★★★
	耐釘力	★★	★	★★	★★	★★★★	★	★★	★	★	★	★	★
	可漆性	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★★★	★★	★★★★	★★	★★	★★
	着色性	★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★★	★★

極好:★★★★ 很好:★★★ 好:★★ 一般:★

可 提 供 主 要 規 格			
	優等/挑選級	普通一級	普通二級
寬度 (可變)	4" (100 mm) 或以上	3" (76,2 mm) 或以上	3" (76,2 mm) 或以上
長度 (可變)	6' (1,83 m) 或以上	4' (1,22 m) 或以上	4' (1,22 m) 或以上
厚度	4/4" (25,4 mm); 5/4" (31,75 mm); 6/4" (38,1 mm); 8/4" (50,8 mm); 10/4" (63,5 mm); 12/4" (76,2 mm)		

照片上的木板長度為8英尺(即2.44米)。

Quebec Wood Export Bureau



China 中國
 Canada Wood Shanghai Office
 425, Hong Feng Road
 Pudong new Area
 Shanghai 201206, CHINA
 ☎ 86 (21) 5030-1126
 ☎ 86 (21) 5030-2916/3241
Robin Lu, 經理
 wood@canadawoodchina.com

979, avenue de Bourgogne
 Bureau 540
 Sainte-Foy (Québec)
 Canada G1W 2L4
 ☎ (418) 650-6385
 ☎ (418) 650-9011
 info@quebecwoodexport.com
 www.quebecwoodexport.com