

# 櫻桃木

*Prunus serotina*



**Cherry**



優等/挑選級

**FAS - Select**



普通一級

**#1 Common**



普通二級

**#2 Common**



# 櫻桃木 | **Cherry** | *Prunus serotina*

|    |                             |
|----|-----------------------------|
| 顏色 | 邊材由白色至淡乳黃色不等。心材由深紅色至淡紅棕色不等。 |
| 結構 | 木紋細膩。櫻桃木給人以華貴和高雅的印象。        |
| 用途 | 高級家具，精細木工制品，裝飾綫條，地板，高級木器。   |

|      |                         | 硬楓木        | 紅楓         | 黃樺木          | 白樺          | 紅橡木     | 白橡        | 白蠟木       | 樺木    | 椴木       | 美洲山楊  | 櫻桃木    | 胡桃木    |
|------|-------------------------|------------|------------|--------------|-------------|---------|-----------|-----------|-------|----------|-------|--------|--------|
|      |                         | Hard Maple | Soft Maple | Yellow Birch | White Birch | Red Oak | White Oak | White Ash | Beech | Basswood | Aspen | Cherry | Walnut |
| 物理性能 | 正常密度                    | 0.659      | 0.545      | 0.608        | 0.571       | 0.612   | 0.676     | 0.613     | 0.667 | 0.417    | 0.408 | 0.551  | 0.594  |
|      | 比重 (kg/m <sup>3</sup> ) | 740        | 610        | 670          | 640         | 690     | 750       | 690       | 750   | 460      | 450   | 610    | 660    |
|      | 硬度                      | 7290       | 4380       | 5930         | 4320        | 6170    | 7130      | 7050      | 6490  | 2140     | 2140  | 4630   | 5910   |
|      | 彎曲抗力 (MPa)              | 115        | 97.6       | 106          | 94.8        | 98.7    | 121       | 108       | 116   | 60.8     | 67.6  | 87.1   | 103    |
|      | 伸縮性參數 (MPa)             | 14100      | 11100      | 14100        | 12900       | 11900   | 15500     | 12800     | 14000 | 9450     | 11200 | 11900  | 13100  |
| 加工性能 | 可加工性                    | ★★★★       | ★★★        | ★★★★         | ★★★         | ★★★★    | ★★        | ★★★       | ★★    | ★★★      | ★★    | ★★★★   | ★★     |
|      | 穩定性                     | ★★         | ★★         | ★★           | ★★          | ★★★★    | ★★★★      | ★★★★      | ★★    | ★★       | ★     | ★★     | ★★★★   |
|      | 粘合性                     | ★★         | ★★         | ★★           | ★★          | ★★      | ★★        | ★★        | ★★★★  | ★★★★     | ★★    | ★★★★   | ★★★★   |
|      | 磨光性                     | ★★★★       | ★★         | ★★           | ★★          | ★★      | ★★        | ★         | ★★★★  | ★★       | ★     | ★★★★   | ★★★★   |
|      | 耐釘力                     | ★★         | ★          | ★★           | ★★          | ★★★★    | ★         | ★★        | ★     | ★        | ★     | ★      | ★      |
|      | 可漆性                     | ★★         | ★★         | ★★           | ★★          | ★★      | ★★        | ★★★★      | ★★    | ★★★★     | ★★    | ★★     | ★★     |
|      | 着色性                     | ★★         | ★★★★       | ★★★★         | ★★★★        | ★★      | ★★        | ★★        | ★★    | ★★       | ★★    | ★★★★   | ★★     |

極好:★★★★ 很好:★★★ 好:★★ 一般:★

| 可 提 供 主 要 規 格 |   |                  |                  |
|---------------|---|------------------|------------------|
|               | 優等/挑選級  | 普通一級             | 普通二級             |
| 寬度 (可變)       | 4" (100 mm) 或以上   | 3" (76,2 mm) 或以上 | 3" (76,2 mm) 或以上 |
| 長度 (可變)       | 6' (1,83 m) 或以上   | 4' (1,22 m) 或以上  | 4' (1,22 m) 或以上  |
| 厚度            | 4/4" (25,4 mm); 5/4" (31,75 mm); 6/4" (38,1 mm); 8/4" (50,8 mm); 10/4" (63,5 mm); 12/4" (76,2 mm) |                  |                  |

照片上的木板長度為8英尺(即2.44米)。

## Quebec Wood Export Bureau



**China 中國**  
 Canada Wood Shanghai Office  
 425, Hong Feng Road  
 Pudong new Area  
 Shanghai 201206, CHINA  
 ☎ 86 (21) 5030-1126  
 ☎ 86 (21) 5030-2916/3241  
**Robin Lu, 經理**  
 wood@canadawoodchina.com

979, avenue de Bourgogne  
 Bureau 540  
 Sainte-Foy (Québec)  
 Canada G1W 2L4  
 ☎ (418) 650-6385  
 ☎ (418) 650-9011  
 info@quebecwoodexport.com  
 www.quebecwoodexport.com