

胡桃木

Juglans cinerea



Walnut



優等/挑選級

普通一級

普通二級

FAS - Select

#1 Common

#2 Common



胡桃木 | Walnut | *Juglans cirenea*

| | |
|----|------------------------|
| 顏色 | 邊材由淺白色至淡棕色不等。心材呈巧克力棕色。 |
| 結構 | 木紋細膩。 |
| 用途 | 高級家具，精細木工制品，裝飾綫條，高級木器。 |

| | | 硬楓木 | 紅楓 | 黃樺木 | 白樺 | 紅橡木 | 白橡 | 白蠟木 | 櫟木 | 椴木 | 美洲山楊 | 櫻桃木 | 胡桃木 |
|------|-------------------------|------------|------------|--------------|-------------|---------|-----------|-----------|-------|----------|-------|--------|--------|
| | | Hard Maple | Soft Maple | Yellow Birch | White Birch | Red Oak | White Oak | White Ash | Beech | Basswood | Aspen | Cherry | Walnut |
| 物理性能 | 正常密度 | 0.659 | 0.545 | 0.608 | 0.571 | 0.612 | 0.676 | 0.613 | 0.667 | 0.417 | 0.408 | 0.551 | 0.594 |
| | 比重 (kg/m ³) | 740 | 610 | 670 | 640 | 690 | 750 | 690 | 750 | 460 | 450 | 610 | 660 |
| | 硬度 | 7290 | 4380 | 5930 | 4320 | 6170 | 7130 | 7050 | 6490 | 2140 | 2140 | 4630 | 5910 |
| | 彎曲抗力 (MPa) | 115 | 97.6 | 106 | 94.8 | 98.7 | 121 | 108 | 116 | 60.8 | 67.6 | 87.1 | 103 |
| | 伸縮性參數 (MPa) | 14100 | 11100 | 14100 | 12900 | 11900 | 15500 | 12800 | 14000 | 9450 | 11200 | 11900 | 13100 |
| 加工性能 | 可加工性 | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★★ | ★★ |
| | 穩定性 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★ | ★★★★ |
| | 粘合性 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★ | ★★★★ | ★★★★ |
| | 磨光性 | ★★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | ★★★★ | ★★ | ★ | ★★★★ | ★★★★ |
| | 耐釘力 | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| | 可漆性 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★★ | ★★ | ★★★★ | ★★ | ★★ | ★★ |
| | 着色性 | ★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ |

極好:★★★★ 很好:★★★ 好:★★ 一般:★

| 可 提 供 主 要 規 格 | | | |
|---------------|---|------------------|------------------|
| | 優等/挑選級 | 普通一級 | 普通二級 |
| 寬度 (可變) | 4" (100 mm) 或以上 | 3" (76,2 mm) 或以上 | 3" (76,2 mm) 或以上 |
| 長度 (可變) | 6' (1,83 m) 或以上 | 4' (1,22 m) 或以上 | 4' (1,22 m) 或以上 |
| 厚度 | 4/4" (25,4 mm); 5/4" (31,75 mm); 6/4" (38,1 mm); 8/4" (50,8 mm); 10/4" (63,5 mm); 12/4" (76,2 mm) | | |

照片上的木板長度為8英尺(即2.44米)。

Quebec Wood Export Bureau



China 中國
 Canada Wood Shanghai Office
 425, Hong Feng Road
 Pudong new Area
 Shanghai 201206, CHINA
 ☎ 86 (21) 5030-1126
 ☎ 86 (21) 5030-2916/3241
Robin Lu, 經理
 wood@canadawoodchina.com

979, avenue de Bourgogne
 Bureau 540
 Sainte-Foy (Québec)
 Canada G1W 2L4
 ☎ (418) 650-6385
 ☎ (418) 650-9011
 info@quebecwoodexport.com
 www.quebecwoodexport.com